Decorative PedaGard

Table of Contents

70805/7952 Chemical Resistance Chart	Technical Bulletins	Spanish	**2**
70817 - 70817-01/70818 Chemical Resistance Chart	Technical Bulletins	Spanish	**4**
70869/70819 Chemical Resistance Chart	Technical Bulletins	Spanish	**6**
Acrylithane HS2 Chemical Resistance Chart	Technical Bulletins	Spanish	**7**
Acrylithane HS4 Chemical Resistance Chart	Technical Bulletins	Spanish	**8**

Tabla de resistencia química

70805/7952 (57020)
Uretano resistente a los químicos

Términos de clasificación clave: 0 = Sin efecto; 1 = Mancha/Opaca la película; 2 = Forma burbujas en la película; 3 = Levanta la película. Las clasificaciones se basan en una prueba rápida de 7 días. Se puede manchar con mostaza y orina en sistemas blancos y transparentes.

Químico	Clasificación	Químico	Clasificación
Ácido acético (10%)	0	combustible para aviones	0
Ácido acético (20%)	0	Kétchup	0
Ácido acético (36%)	0	Ácido láctico (20%)	0-1
Ácido acético (98%)	1-2	Ácido láctico (50%)	0-1
Amoníaco (28%)	0	Ácido láctico (85%)	0-1
Sangre	0	Metilisobutilcetona	0
Líquido de frenos	0-1	Metilpirrolidona	1-2
Butoxietanol	0-1	Disolventes minerales	0
Butoxietilacetato	0	Aceite de motor	0
Alcohol butílico	0	Mostaza	0
Butilacrilato	0	Ácido nítrico (10%)	0
Cloruro de calcio (10%)	0	Ácido nítrico (30%)	0-1
Ácido crómico (2%)	0-1	Ácido oleico	0
Ácido cítrico (6%)	0	Fenol	2
Ácido cítrico (25%)	0	Ácido fosfórico (25%)	0
Ácido cítrico (50%)	0	hidróxido de potasio	0
Ácido cítrico (70%)	0	Propilenglicol	0
Alcohol de diacetona	0	Skydrol	0
Combustible diésel	0	Hidróxido de sodio (25%)	0
Acetato de etilo	1	Hidróxido de sodio (50%)	0
Alcohol etílico	0	Hipoclorito de sodio (10%)	1
Etilenglicol	0	disolvente	0
Ácido fórmico (38%)	2	Ácido sulfúrico (10%)	0
Gasolina	0	Ácido sulfúrico (20%)	0
Ácido bromhídrico (48%)	1	Ácido sulfúrico (50%)	0
Ácido clorhídrico (5%)	0	Ácido sulfúrico (96%)	2
Ácido clorhídrico (15%)	0	Ácido graso de tall oil	0
Ácido clorhídrico (37%)	0	Orina	0
Ácido fluorhídrico (24%)	1	Aceite vegetal	0
Ácido fluorhídrico (48%)	2	Vinagre	0
Alcohol isopropílico	0	Xileno	0

Tabla de resistencia química

70805/7952 (57020)
Uretano resistente a los químicos

Emitido por: Hempel (USA) – 70805/7952 CRC

El presente documento está destinado para uso profesional y proporciona asesoría genérica únicamente relacionada con el tema aquí mencionado. No está destinado a ser utilizado como una guía completa. El comprador/instalador deberá leer siempre las Fichas Técnicas del Producto ("FTP"), las Fichas de Datos de Seguridad y la Guía de Especificación correspondientes a los productos/sistemas aplicables. En caso de duda, póngase en contacto con su representante local de Neogard para obtener más asesoría. En la medida en que sea relevante, la exención de responsabilidad establecida en la correspondiente FTP o Guía Especificación aplica al presente documento.
70805-7952-ESP-CRC 09012021.docx

Neogard®, parte de Hempel
2728 Empire Central - Dallas, Texas 75235 - Teléfono (214) 353-1600 - Fax (214) 357-7532 - www.neogard.com

Tabla de resistencia química

70817/70818 y 70817-01/70818 (57070)
Uretano resistente a los químicos

Términos de clasificación clave: 0 = Sin efecto; 1 = Mancha/Opaca la película; 2 = Forma burbujas en la película; 3 = Levanta la película. Las clasificaciones se basan en una prueba rápida de 7 días.
Nota: Se puede manchar con mostaza y orina en sistemas blancos y transparentes.

Químico	Clasificación	Químico	Clasificación
Ácido acético (10%)	0	Ácido clorhídrico (5%)	0
Ácido acético (20%)	0	Ácido clorhídrico (15%)	0-1
Ácido acético (36%)	0	Ácido fluorhídrico (24%)	0-1
Ácido acético (98%)	1-2	Ácido clorhídrico (37%)	1
Amoníaco (28%)	0	Ácido fluorhídrico (48%)	0-1
Sangre	0	Metilisobutilcetona	0
Líquido de frenos	0-1	Metilpirrolidona	1-2
Butoxietanol	0-1	Disolventes minerales	0
Butoxietilacetato	0-1	Aceite de motor	0
Alcohol butílico	0	Mostaza	1
Butilacrilato	0	Ácido nítrico (10%)	0-1
Cloruro de calcio (10%)	0	Ácido nítrico (30%)	0-1
Ácido crómico (2%)	0-1	Ácido oleico	0-1
Ácido cítrico (25%)	0	Fenol	1
Ácido cítrico (50%)	0	Ácido fosfórico (25%)	1
Ácido cítrico (6%)	0	hidróxido de potasio	0-1
Ácido cítrico (70%)	0	Propilenglicol	0
Alcohol de diacetona	0-1	Skydrol	0
Combustible diésel	0	Hidróxido de sodio (25%)	0-1
Acetato de etilo	1	Hidróxido de sodio (50%)	1
Alcohol etílico	0	Hipoclorito de sodio (10%)	0-1
Etilenglicol	0	disolvente	0-1
Ácido fórmico (38%)	1	Ácido sulfúrico (10%)	0-1
Gasolina	0	Ácido sulfúrico (50%)	1
Ácido bromhídrico (48%)	1	Ácido sulfúrico (96%)	2
Alcohol isopropílico	0	Ácido graso de tall oil	0
combustible para aviones	0	Aceite de transmisión	0
Kétchup	0	Orina	0
Ácido láctico (20%)	0-1	Aceite vegetal	0
Ácido láctico (50%)	1-2	Vinagre	0
Ácido láctico (85%)	1-2	Xileno	0

Tabla de resistencia química

70817/70818 y 70817-01/70818 (57070)

Uretano resistente a los químicos

Emitido por: Hempel (USA) – 70817/70718 y 70817-01/70718 (57070)

El presente documento está destinado para uso profesional y proporciona asesoría genérica únicamente relacionada con el tema aquí mencionado. No está destinado a ser utilizado como una guía completa. El comprador/instalador deberá leer siempre las Fichas Técnicas del Producto ("FTP"), las Fichas de Datos de Seguridad y la Guía de Especificación correspondientes a los productos/sistemas aplicables. En caso de duda, póngase en contacto con su representante local de Neogard para obtener más asesoría. En la medida en que sea relevante, la exención de responsabilidad establecida en la correspondiente FTP o Guía Especificación aplica al presente documento.

Neogard®, parte de Hempel
2728 Empire Central - Dallas, Texas 75235 - Teléfono (214) 353-1600 - Fax (214) 357-7532 - www.neogard.com

Tabla de resistencia química

70869/70819: poliaspártico, transparente (5703100050)
70869-01/70819: poliaspártico, blanco (5703200010)

Términos de clasificación clave: 0 = Sin efecto; 1 = Mancha/Opaca la película; 2 = Forma burbujas en la película; 3 = Levanta la película. Las clasificaciones se basan en una prueba rápida de 7 días.

70869/70819: poliaspártico, transparente (5703100050)		70869-01/70819: poliaspártico, blanco (5703200010)	
Químico	**Clasificación**	**Químico**	**Clasificación**
Ácido acético (36%)	1	Ácido acético (36%)	1
Líquido de transmisión automática	0	Líquido de transmisión automática	0
Líquido de frenos	1	Líquido de frenos	2
Butoxietanol	2	Butoxietanol	1
Combustible diésel	1	Combustible diésel	1
Ácido clorhídrico (15%)	1	Ácido clorhídrico (15%)	1
Ácido clorhídrico (37%)	1	Ácido clorhídrico (37%)	1
Ácido láctico (20%)	1	Ácido láctico (20%)	2
Ácido láctico (85%)	2	Ácido láctico (85%)	2
Metilisobutilcetona (MIBK)	1	Metilisobutilcetona (MIBK)	1
Ácido nítrico	0	Ácido nítrico	1
Skydrol	2	Skydrol	2
Hidróxido de sodio (50%)	1	Hidróxido de sodio (50%)	0
Ácido sulfúrico (10%)	0	Ácido sulfúrico (10%)	1

Emitido por: Hempel (USA) – 70869/70819 y 70869-01/70819 CRC

El presente documento está destinado para uso profesional y proporciona asesoría genérica únicamente relacionada con el tema aquí mencionado. No está destinado a ser utilizado como una guía completa. El comprador/instalador deberá leer siempre las Fichas Técnicas del Producto ("FTP"), las Fichas de Datos de Seguridad y la Guía de Especificación correspondientes a los productos/sistemas aplicables. En caso de duda, póngase en contacto con su representante local de Neogard para obtener más asesoría. En la medida en que sea relevante, la exención de responsabilidad establecida en la correspondiente FTP o Guía Especificación aplica al presente documento.
70869-70819-ESP-CRC 09012021.docx

Neogard®, parte de Hempel
2728 Empire Central - Dallas, Texas 75235 - Teléfono (214) 353-1600 - Fax (214) 357-7532 - www.neogard.com

Tabla de resistencia química

Acrylithane HS2 (57010 y 57011)
Poliuretano acrílico

Términos de clasificación clave: 0 = Sin efecto; 1 = Mancha/Opaca la película; 2 = Forma burbujas en la película; 3 = Levanta la película. Las clasificaciones se basan en una prueba rápida de 7 días. Se puede manchar con mostaza y orina en sistemas blancos y transparentes.

Químico	Clasificación	Químico	Clasificación
Ácido acético (10%)	0	Alcohol isopropílico	0
Ácido acético (28%)	0	Kétchup	0
Ácido acético (33%)	0	Ácido láctico (20%)	0-1
Ácido acético (98%)	1-2	Ácido láctico (50%)	0-1
Amoníaco (28%)	0	Metilisobutilcetona	0
ATF	0	Aceite de motor	0
Sangre	0	Mostaza	0
Líquido de frenos	0-1	Ácido nítrico (30%)	1
Butoxietanol	0-1	Ácido oleico	0
Butoxietilacetato	0	Fenol	3
Alcohol butílico	0	Ácido fosfórico (25%)	0
Butilacrilato	0	hidróxido de potasio	0
Cloruro de calcio	0	Propilenglicol	0
Ácido crómico (2%)	0	Skydrol	0-1
Alcohol de diacetona	0	Hidróxido de sodio (25%)	0
Acetato de etilo	0	Hidróxido de sodio (50%)	0
Alcohol etílico	0	Hipoclorito de sodio	0-1
Etilenglicol	0	disolvente	0
Ácido fórmico (38%)	3	Ácido sulfúrico (10%)	0
Gasolina	0	Ácido sulfúrico (50%)	0
Ácido glicólico (70%)	0	Ácido sulfúrico (96%)	2
Disolvente aromático pesado	0	Ácido graso de tall oil	0
Ácido bromhídrico (48%)	1	Orina	0
Ácido clorhídrico (15%)	0	Aceite vegetal	0
Ácido clorhídrico (37%)	0	Vinagre	0
Ácido fluorhídrico (48%)	2	Xileno	0

Emitido por: Hempel (USA) – Acrylithane HS2 CRC

El presente documento está destinado para uso profesional y proporciona asesoría genérica únicamente relacionada con el tema aquí mencionado. No está destinado a ser utilizado como una guía completa. El comprador/instalador deberá leer siempre las Fichas Técnicas del Producto ("FTP"), las Fichas de Datos de Seguridad y la Guía de Especificación correspondientes a los productos/sistemas aplicables. En caso de duda, póngase en contacto con su representante local de Neogard para obtener más asesoría. En la medida en que sea relevante, la exención de responsabilidad establecida en la correspondiente FTP o Guía Especificación aplica al presente documento.
AcrylithaneHS2-ESP-CRC 09012021.docx

Neogard®, parte de Hempel
2728 Empire Central - Dallas, Texas 75235 - Teléfono (214) 353-1600 - Fax (214) 357-7532 - www.neogard.com

Tabla de resistencia química

Acrylithane HS4 (645J1 y 645J2)
Poliuretano acrílico

Términos de clasificación clave: 0 = Sin efecto; 1 = Mancha/Opaca la película; 2 = Forma burbujas en la película; 3 = Levanta la película
Las clasificaciones se basan en una prueba rápida de 7 días. Se puede manchar con mostaza y orina en sistemas blancos y transparentes.

Químico	Clasificación	Químico	Clasificación
Ácido acético (10%)	0	Ácido láctico (50%)	1
Ácido acético (20%)	3	Ácido láctico (85%)	1
Ácido acético (36%)	3	Metilisobutilcetona	0
Ácido acético (98%)	3	Metilpirrolidona	3
Amoníaco (28%)	0	Disolventes minerales	0
ATF	0	Aceite de motor	0
Lejía	0	Mostaza	0
Líquido de frenos	0	Ácido nítrico (10%)	3
Butoxietanol	1	Ácido nítrico (30%)	3
Butoxietilacetato	0	Ácido oleico	0
Alcohol butílico	1	Fenol	3
Butilacrilato	1	Ácido fosfórico (25%)	2
Cloruro de calcio (10%)	0	hidróxido de potasio	0
Alcohol de diacetona	1	Propilenglicol	0
Combustible diésel	0	Skydrol	1
Acetato de etilo	0	Hidróxido de sodio (25%)	0
Alcohol etílico	0	Hidróxido de sodio (50%)	0
Etilenglicol	0	Hipoclorito de sodio (10%)	0
Ácido fórmico (38%)	1	disolvente	0
Gasolina	0	Ácido sulfúrico (10%)	1
Ácido glicólico	0	Ácido sulfúrico (20%)	1
Ácido bromhídrico (48%)	3	Ácido sulfúrico (50%)	1
Ácido clorhídrico (5%)	0	Ácido sulfúrico (96%)	3
Ácido clorhídrico (15%)	1	Ácido graso de tall oil	1
Ácido clorhídrico (37%)	1	Orina	0
Alcohol isopropílico	0	Aceite vegetal	0
combustible para aviones	0	Vinagre	0
Kétchup	0	Xileno	0
Ácido láctico (20%)	1		

Tabla de resistencia química

Acrylithane HS4 (645J1 y 645J2)
Poliuretano acrílico

Emitido por: Hempel (USA) – Acrylithane HS4 CRC

El presente documento está destinado para uso profesional y proporciona asesoría genérica únicamente relacionada con el tema aquí mencionado. No está destinado a ser utilizado como una guía completa. El comprador/instalador deberá leer siempre las Fichas Técnicas del Producto ("FTP"), las Fichas de Datos de Seguridad y la Guía de Especificación correspondientes a los productos/sistemas aplicables. En caso de duda, póngase en contacto con su representante local de Neogard para obtener más asesoría. En la medida en que sea relevante, la exención de responsabilidad establecida en la correspondiente FTP o Guía Especificación aplica al presente documento.

Neogard®, parte de Hempel
2728 Empire Central - Dallas, Texas 75235 - Teléfono (214) 353-1600 - Fax (214) 357-7532 - www.neogard.com